

FILM(中・長期用)

用途 看板・屋外サイン等

●グロス塩ビのスタンダード商品。寸法安定性に優れ、搬送性良好、粘着剤のバリエーションが豊富。隠蔽性の高い白色中粘着が新たに加わりました

NSF1372GT	NSF1372GRT	NSF1372GMT	NSF1372RT	NSF1372WRT
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着22μ 規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘初期ロータック 中長期 国産 不燃 ※金属板のみ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着22μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘再剥離 中長期 国産 不燃 ※金属板のみ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着30μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘マトリクス 中長期 エア抜け 国産 不燃 ※金属板のみ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着22μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) 透明強粘再剥離 中長期 国産 不燃 ※金属板のみ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) 白色中粘再剥離 短期 国産 不燃 ※金属板のみ
推奨ラミネート: NR990・NR991・NR917F・NR918F・NR919・NR927・NR928				SBCT15 ※ST15

●NSF1372のマットタイプ。寸法安定性に優れ、マトリクスタイプもラインナップ

NSF1373GT	NSF1373GRT	NSF1373GMT
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着22μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘初期ロータック 中長期 国産 不燃 ※金属板のみ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着22μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘再剥離 中長期 国産 不燃 ※金属板のみ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着30μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘マトリクス 中長期 エア抜け 国産 不燃 ※金属板のみ
推奨ラミネート: NR990・NR991・NR917F・NR918F・NR919F・NR927・NR928		

●安定性の高い国産不燃認定(金属板)塩ビ

NSF1703GT
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ 規格 NEW 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘着 中長期 国産 不燃 ※金属板のみ
推奨ラミネート: NR990・NR991・NR917F・NR918F・NR919F・NR927・NR928

●高品質で寸法安定性の良いグロス塩ビ。再剥離易施工タイプもあり

NSF1368GRT	NSF1368GART
基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘再剥離 中長期 ラテックス可	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘再剥離エアフリー 中長期 エア抜け ラテックス可
S15T13	S15T13

●高品質で寸法安定性の良いマット塩ビ。再剥離易施工タイプもあり

NSF1369GRT	NSF1369GART
基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘再剥離 中長期 ラテックス可	基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘再剥離エアフリー 中長期 エア抜け ラテックス可
S15T13	S15T13

●国産グロス塩ビのエコノミータイプ

NSF1378GT
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘着 中長期 国産 ラテックス可
推奨ラミネート: NR806F・NR807F

●国産マット塩ビのエコノミータイプ

NSF1379GT
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘着 中長期 国産 ラテックス可
推奨ラミネート: NR806F・NR807F

●低溶剤インクに印字良

NSF1342GT
基材:PVC 厚み:基材75μ/粘着25μ 規格 1,370mm(54)×50m (3) グレー強粘着 中長期 国産 ラテックス可
推奨ラミネート: NR800F・NR801F

●粘着バリエーションの多いマット塩ビ ウインドウ施工も可能な透明糊タイプや剥がしやすい中粘着があります。

NSF1390GT	NSF1390GRT	NSF1390RT	NSF1390GMT	NSF1390GMRT
基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着25μ 規格 1,100mm(43)×30m (3) 1,370mm(54)×30m (3) グレー強粘着 中長期 国産	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着25μ 規格 1,370mm(54)×30m (3) グレー中粘再剥離 短期 国産	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着25μ 規格 1,370mm(54)×30m (3) 透明中粘再剥離 短期 国産	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着30μ 規格 1,100mm(43)×30m (3) 1,370mm(54)×30m (3) グレー強粘マトリクス 中長期 エア抜け 国産	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着30μ 規格 1,100mm(43)×30m (3) 1,370mm(54)×30m (3) グレー強粘再剥離マトリクス 中長期 エア抜け 国産
推奨ラミネート: NR990・NR991・NR917・NR918・NR919・NR927・NR928				

不燃 NSF1372シリーズ・NSF1373シリーズ・NSF1703GTについて

NR915・NR916・NR920(44ページ)、NR927・NR928・NR917F・NR918F・NR919F・NR990・NR991(45ページ)、NR926F・NR963F(46ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号に定められた金属板下地へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けず。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号
金属板
NM-5739

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。