

仮表示・目隠しフィルム

用途 仮表示・目隠し

●グロスラミネートに対して再剥離性の高い仮表示フィルム

NSF1598JRT	NSF1598JMRT
基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着20μ	基材:PVC 厚み:基材100μ/粘着25μ
規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明弱粘再剥離	規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明弱粘再剥離マトリクス
短期 国産	短期 エア抜け 国産

推奨ラミネート: NR980F-NR981 ST15

●塩ビ系の下地に貼って剥がせる仮表示フィルム

NSF1329JRT
基材:PVC 厚み:基材90μ/粘着20μ
規格 1,370mm(54)×50m(3) 透明弱粘再剥離(ガラス不可)
短中期

※被着体が低温の場合十分な接着強度が保持されません。
S15T13

●中期対応の目隠しフィルム 遮光率99.9%

NSF1548RT
基材:PVC 厚み:基材180μ/粘着25μ
規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明強粘再剥離
中期

S15T13

●屋内用目隠し、仮表示用合成紙 遮光率99.9%

NSG1280JT-N
基材:PET合成紙 厚み:基材155μ/粘着25μ
規格 1,060mm(42)×20m(3) 1,370mm(54)×20m(3) 微粘着
国産 eco ラテックス可

再生材含有PET使用 ST15

●溶剤 強粘着は目隠しに、中粘着は仮表示に最適です。遮光率99.9%

NSF1599T	NSF1599RT
基材:PVC+PET 厚み:基材155μ/粘着25μ	基材:PVC+PET 厚み:基材155μ/粘着25μ
規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明強粘着	規格 1,370mm(54)×30m(3) 透明中粘再剥離
短期 国産 ラテックス可	短期 国産 ラテックス可

SBCT15

仮表示例



ガラスウインドウ用両面ポスター制作例 透明フィルムは塩ビ素材で透明度の高い商品がおすすめです。

①印刷

- ①高隠蔽フィルムには部屋内に見せたいデザインを印刷してください。
- ②透明フィルムは部屋外に見せたいデザインを反転（鏡面）印刷してください。

②貼り合わせ

透明フィルムの表面に高隠蔽フィルムを貼り合わせます。

③完成

一体となったメディアをウインドウ（部屋内側）に貼り付けます。



窓ガラスにフィルムを貼るとガラスの温度が上昇し、熱割れがおこる場合がございますのでご注意ください。